

시험 성적서

접 수 번 호	KCT22T-090702	접 수 일 자	2022. 09. 07
시 료 명	준불연 EPS DH네오보드		
제조사 및 생산자	(주)대화		
시료 채취 장소	(주)대화		
채 취 자	(주)대화 최 원 석	채 취 일 자	2022. 09. 05
성과 이용 목적	품질관리용		
의뢰인	최 원 석		

- 결 과 -

연번	시험·검사종목	단위	시험·검사방법	시험·검사결과
1	초기열전도율 [평균온도 23 °C ± 2 °C]	W/m·K	KS L 9016	0.034

시 험 자 : 이 유 진 

검 사 자 : 김 부 기 

원본대조필



2022년 09월 16일

한국공인시험연구원 대표 조대홍



주소 : 경기도 화성시 팔탄면 서해로 987번길 18 TEL. 031-377-7772 FAX. 031-376-1777

비고

이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
이 시험 결과는 당초 의뢰시 제출된 성과이용목적에 대한 결과이므로 다른 목적으로 이용을 금지합니다.