



TEST REPORT



우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동)

TEL (02)2164-0011 FAX (02)2634-1008

성적서번호 : TAK-2022-018982

접 수 일 자 : 2022년 02월 03일

대 표 자 : 최국현

시험완료일자 : 2022년 02월 17일

업 체 명 : (주)대흥수지

주 소 : 경기 용인시 처인구 유림로 83

시 료 명 : 발포폴리스티렌 비드법 2종 1호

시험결과


시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법	장소
밀도	kg/m ³	-	30	KS M 3808 : 2020	AK
초기열전도도[평균온도 (23 ± 2) °C]	W/(m · K)	-	0.031	KS M 3808 : 2020	AK
압축강도	N/cm ²	-	20	KS M 3808 : 2020	AK
굴곡파괴하중	N	-	41	KS M 3808 : 2020	AK
흡수량	g/100cm ²	-	0.1	KS M 3808 : 2020	AK
연소성-연소길이1	mm	-	32	KS M 3808 : 2020	AK
연소성-연소길이2	mm	-	27	KS M 3808 : 2020	AK
연소성-연소길이3	mm	-	29	KS M 3808 : 2020	AK
연소성-연소길이4	mm	-	34	KS M 3808 : 2020	AK
연소성-연소길이5	mm	-	31	KS M 3808 : 2020	AK
연소성-연소시간1	초	-	8	KS M 3808 : 2020	AK
연소성-연소시간2	초	-	7	KS M 3808 : 2020	AK
연소성-연소시간3	초	-	7	KS M 3808 : 2020	AK
연소성-연소시간4	초	-	9	KS M 3808 : 2020	AK
연소성-연소시간5	초	-	8	KS M 3808 : 2020	AK

- AK: 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동)(고정 시험실)

- 다음 페이지 -

KTR

작성자 : 김정민
Tel : 02-2092-3704



2022년 02월 17일

Im Youngheun

기술책임자 : 임영근
Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

한국인정기구 인정

KTR 한국화학융합시험연구원장



위변조 확인용 QR code